Beschreibung

Kalkspachtel fein

KALKSPACHTEL fein naturweiß

Zusammensetzung: DER KALKSPACHTEL-F setzt sich zusammen aus natürlich hydraulischem Kalk, Weißkalkhydrat, ausgewählten Steinmehlen, sowie feinsten Marmormehlen, Kasein und einem geringen Zusatz von Cellulose. KALKSPACHTEL-F enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. Anwendungsbereich: KALKSPACHTEL-F ist ein besonders leicht zu verarbeitender und haftverbesserter mineralischer Glättkalkspachtel mit reinsten Kalken für den Innenbereich. Die dünnschichtige Überspachtelungen sollen nicht stärker als 1 mm aufgetragen werden. Anzuwenden im Innenbereich auf allen tragfähigen, nicht zu stark saugenden Untergründen wie Kalk-, Kalkzementputze, Kalkgipsputze. Nicht geeignet für Gipskartonplatten direkt. KALKSPACHTEL-F ist nicht geeignet als Fugenfüller für Gipskarton und zum vollflächigen Verspachteln von Gipskarton.

Untergrund: Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (unser Kalkdeckputz), unser Kalkspachtel grob oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds bitte die Kalkregeln beachten (DIN 18350 und 18550). Der Putzgrund muss gut saugfähig, trocken, fest und nicht zu rau sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund bitte Kalkgrund S und bei Gipsputz bitte Kalkgrund G anwenden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur sollte zwischen 5°bis 18 °C lie gen. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung unbedingt schützen, ev. Nachfeuchten. Für reinen KALKSPACHTEL-F ungeeignete Untergründe (z.B. Beton etc.) müssen mit dem Kalkzwischenputz (HP 14) vorbereitet werden. Bei Untergründen aus Gipskarton-/Gips-Platten wird nach einem Grundier-Anstrich mit Kalkgrund_G eine Gewebespachtelung (ca. 2,5 – 3 mm) mit Kalkzwischenputz (HP 14) aufgebracht.

Verarbeitung: KALKSPACHTEL-F immer mit sauberem, klarem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 0,45 Ltr. pro1 kg. KALKSPACHTEL-F mit der rostfreien Spachtel max. 1 mm stark aufziehen. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung schützen.

Materialbedarf: bei max. 1 mm Auftrag ca. 0,75-1 kg/qm, ansonsten je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise: KALKSPACHTEL-F darf nur im Originalzustand verwendet werden,

Lieferung: In Beutel zu je 1 kg, 2 kg und 5 kg

Lagerung: Trocken, bei geschlossener Verpackung mindestens12 Monate

Kennzeichnung: Xi, reizend

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.

Stand Februar 2013

Kalk-Laden & Kalk-Schule

Kenter GBR Am Weihergraben 21

74363 Frauenzimmern Geschäftsführer: Wolfgang + Markus Kenter

Mobil 0172-7545762 Tel. 07135/16076 Fax 07135/16072 eMail:Info@Kalk-Laden.de

Internet: http://www.kalk-laden.de

Kalkwaren, Restaurierungsartikel, Künstlerbedarf, Pigmente, Putze, Hanf und Werkzeuge.ö Kalk-, Fresko- und Stuckseminare