

SUMPF-KALK-PUTZ mit „Hanf“ Deckputz

Putzbezeichnung: Unser **SUMPF-KALK-PUTZ** ist ein dekorativer, feiner Deckputz mit einer eleganten Oberfläche. Hergestellt aus hochwertigem Marmor, ausgesuchten Steinmehlen, Quarzsanden und Blähglas, sowie abgelagerten Sumpfkalk >CL90 und der nachwachsende Naturstoff Hanf (Mikro-Hanf 75 my) zur Wasserregulierung. Diese hochwertigen Rohstoffe geben diesem dekorativen Oberputz ein sehr elegantes „Aussehen“

Für Verarbeiter die Kalkputze gewöhnt sind, ist unser **SUMPF-KALK-PUTZ** ein gut zu verarbeitender reiner natürlicher Kalk-Putz für feine, elegante Putz- und Raumgestaltungen auf alle mineralischen Kalk-Unterputze. (z.B. unsere Sumpfkalkmörtel, unsere „trocken gelöschten Kalkmörtel, unser Kalk-Grundputz) setzt sich zusammen aus Sumpfkalk, Marmor, Blähglas, Hanf und Quellwasser, Körnung 0,5 mm.

Zusammensetzung: **SUMPF-KALK-PUTZ** setzt sich zusammen aus hochwertigem Marmor, ausgesuchten Steinmehlen, Quarzsanden und Blähglas, sowie abgelagerten Sumpfkalk >CL90 und der nachwachsende Naturstoff Hanf (Mikro-Hanf 75 my) zur Wasserregulierung. Unser **SUMPF-KALK-PUTZ** enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen und schimmelwidrig Größtkorn ca. 0,5 mm.

Anwendungsbereich: Unser **SUMPF-KALK-PUTZ** ist ein sehr dekorativer, eleganter, weißer Deckputz für feine Wandgestaltungen. Zu verwenden als Innen- oder Außenputz. Bei Außenanwendung beachten: Unser **SUMPF-KALK-PUTZ** ist nicht hydrophobiert.

Untergrund: Idealer Untergrund für unseren **SUMPF-KALK-PUTZ** ist immer ein Kalkputz (z.B. unsere Sumpfkalkmörtel, unsere „trocken gelöschten Kalkmörtel, unser Kalk-Grundputz), ein Kalk-Zementputz ist nur bedingt als Unterputz geeignet. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds beachten Sie bitte die „Kalkputzregeln“ und die einschlägigen Normen (DIN 18350 und 18550). Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und nicht zu rau, sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Unser **SUMPF-KALK-PUTZ** sollte wenn möglich „nassinnass“ auf den Unterputz aufgetragen werden. Bei stark saugendem, schon trockenem Untergrund muss in jedem Falle vorgenässt werden oder mit unserem Kalkgrund-S vorbehandelt werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 7 °C liegen. Auf Plattenuntergründen wird eine Gewebespackelung mit dem unserem Kalkzwischenputz (HP 14) empfohlen.

Verarbeitung: Den Eimerinhalt mit einem Rührgerät auf Verarbeitungskonsistenz aufrühren. Nach Bedarf reines Wasser zugeben.

Unseren **SUMPF-KALK-PUTZ** mit der Traufel dünn auf den vorbereiteten Unterputz in einer Lage aufziehen und nach dem „Anziehen“ (Oberfläche wird „stumpf“) die Oberfläche individuell gestalten (Glätten, Filzen, etc.). Frischen Putz vor schneller Austrocknung unbedingt schützen, gegebenenfalls nach dem „Bearbeiten“ mit Wasser „annebeln“.

Materialbedarf: bei 1,5 mm Auftrag bis zu 2,25 kg/m², je nach individueller Gestaltung und Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise: Unser **SUMPF-KALK-PUTZ** darf nur im Originalzustand verwendet werden, bitte keine Beimischungen oder Veränderungen der Rezeptur.

Lieferung: in Eimern zu je 12,5 kg oder zu je 5 kg, Palettenlieferung auf Anfrage.

Lagerung: frostfrei, bei geschlossener Verpackung viele Jahre.

Kennzeichnung: Xi, reizend

Sicherheitshinweise: Nass-Mörtel ist stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall.

Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.