

Beschreibung

Pure Minerale Naturkalk Grundputz (GPPM25)

Pure Minerale Naturkalk Grundputz (GPPM25)

Zusammensetzung: GPPM25 Pure Mineral-Putzmörtel (GPPM25) ist ein rein mineralischer Naturkalkmörtel. Er setzt sich zusammen aus natürlich hydraulischem Kalk (NHL2), Weißkalkhydrat, ausgesuchten Sanden, Blähglas und Silikaten. GPPM25 ist frei von Zement, (Methyl-)Cellulose und organischen Bindemitteln. GPPM25 ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. GPPM25 entspricht der Mörtelklasse CS I nach EN998-1.

Anwendungsbereich: GPPM25 wird als Unterputz eingesetzt. Besonders geeignet ist GPPM25 für den Einsatz in (Naturstein-)Kellern. Auf stark saugfähigem Untergrund (Poroton etc.) nur nach entsprechender Reduzierung der Saugfähigkeit (Auftrag eines Vorspritzmörtels, intensives Vornässen etc.).

Verarbeitung: Der Putzgrund muss frei von losen Bestandteilen und Trennmitteln sein. GPPM25 enthält keine Methylcellulose und hat daher nur ein geringes eigenes Wasserrückhaltevermögen. Der Untergrund muss daher ausreichend vorgehästet werden, dabei aber noch saugfähig sein. Den Sackinhalt mit sauberem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 8 ltr. für 25 kg (1Sack). GPPM25 wird zunächst in einer Lage ca. 10mm aufgetragen (inkl. Unebenheiten des Untergrundes). Nach dem Ansteifen eine weitere Lage anbringen. Auftretende Risse lassen sich im feuchten Zustand z.B. mit dem Holzbrett schließen. Abschließend kann GPPM25 ca. 5mm aufgezogen und verrieben werden. Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen.

Materialbedarf: Der Sackinhalt von 25kg ergibt ca. 25 l Frischmörtel und ist bei 20/15 mm Auftragsstärke ausreichend für ca. 1,3/1,7 m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise: GPPM25 darf nur im Originalzustand verwendet werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen. Reine Kalkmörtel müssen vier Wochen frostfrei stehen. Auf ausschließlich mit Kalk gebundene Mörtel können keine Fliesen angebracht werden.

Lieferung: in Säcken zu je 25 kg, 40 Sack/Pal.

Lagerung: Trocken, bei geschlossener Verpackung mindestens 12 Monate
Qualitätsüberwachung: GPPM25 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.