# KALKSPACHTEL-G grob naturweiß

**Zusammensetzung:** Unser KALKSPACHTEL-G setzt sich zusammen aus natürlich hydraulischem Kalk, Weißkalkhydrat, ausgewählten Steinmehlen, mit verschiedenen Körnungen, sowie feinsten Marmormehlen, Kasein und einem geringen Zusatz von Cellulose. Unser KALKSPACHTEL-G enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig.

**Anwendungsbereich:** Unser KALKSPACHTEL-G ist ein besonders leicht zu verarbeitender und haftverbesserter mineralischer Glättkalkspachtel mit reinsten Kalken für den Innenbereich. Die dünnschichtige Überspachtelungen sollen nicht stärker als 1 mm aufgetragen werden. Anzuwenden im Innenbereich auf allen tragfähigen, nicht zu stark saugenden Untergründen wie Kalk- , Kalkzementputze, Kalkgipsputze . Nicht geeignet für Gipskartonplatten direkt. Unser KALKSPACHTEL-G ist nicht geeignet als Fugenfüller für Gipskarton und zum vollflächigen Verspachteln von Gipskarton.

**Untergrund:** Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (unser Kalkdeckputz), unser Kalkgrundputz oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds bitte die Kalkregeln beachten ( DIN 18350 und 18550). Der Putzgrund muss gut saugfähig, trocken, fest und frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund bitte Kalkgrund_S und bei Gipsputz bitte Kalkgrund_G anwenden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur sollte zwischen 5° bis 18 °C liegen. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung unbedingt schützen, ev. Nachfeuchten. Für reinen KALKSPACHTEL-G ungeeignete Untergründe (z.B. Beton etc.) müssen mit dem Kalkzwischenputz (HP 14) vorbereitet werden. Bei Untergründen aus Gipskarton-/Gips-Platten wird nach einem Grundier-Anstrich mit Kalkgrund_G eine Gewebespachtelung (ca. 2,5 – 3 mm) mit Kalkzwischenputz (HP 14) aufgebracht.

**Verarbeitung:** Unseren KALKSPACHTEL-G **i**mmer mit sauberem, klarem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 0,45 Ltr. pro1 kg. Unser KALKSPACHTEL-G mit der rostfreien Spachtel max. 3 mm stark aufspachteln. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung schützen.

**Materialbedarf:** bei max. 3 mm Auftrag ca. 2,5-3 kg/qm, ansonsten je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

**Besondere Hinweise:** Unser KALKSPACHTEL-G darf nur im Originalzustand verwendet werden, bitte keine Beimischungen oder Veränderungen der Rezeptur.

**Lieferung:** In Beutel zu 1 kg, und im Eimer zu 3 kg

**Lagerung:** Trocken, bei geschlossener Verpackung mindestens12 Monate

**Kennzeichnung:** Xi, reizend

**Sicherheitshinweise:** Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.

Kalk-Laden & Kalk-Schule
Kenter GbR
Am Weihergraben 21
74363 Frauenzimmern
Geschäftsführer : Wolfgang + Markus Kenter

Mobil 0172-7545762
Tel. 07135/16076
Fax 07135/16072
eMail :Info@Kalk-Laden.de
Internet : http://www.kalk-laden.de

**Kalkwaren, Restaurierungsartikel, Künstlerbedarf, Pigmente, Putze , Hanf und Werkzeuge.ö Kalk-, Fresko- und Stuckseminare**